

Проволка

Материал	Диаметр (мкм)	Усилие на разрыв	Отн. удлинение
99,99% Au 99,999% Au	18	>4	1.0-3.0
		>3	3.0-5.0
	25	>11	0.5-3.0
		>10	2.0-8.0
	30	>13	1.0-3.0
		>9	2.0-7.0
	38	>30	0.8-3.0
	50	>45	1.0-3.5
>38		3.0-8.0	
Ag68Pd5Cu27	300	-	-
	500	-	-
	800	-	-
Au35Cu65	300	-	-
	500	-	-
	800	-	-
Au81.5Ni3Cu15.5	300	-	-
	500	-	-
	800	-	-

141190, Московская обл., г. Фрязино,
Заводской проезд, дом 2, офис № 636

+7 926 030 38 76

info@umbrella-industrial.ru

